

Pasūtītājs:		SIA TechLine <span style="float: right;">e-pasts: info@techline.lv</span>							
Objekts:		Metāla konstrukciju krāsošana C4							
Virsmas sagatavošana:		Sausā abrazīvā tīrīšana līdz Sa 2½ sask. ar LVS EN ISO 8501-1:2012							
Poz.nr.	Materiāla nosaukums	Sausais atlikums (blīvums)	Slāņa biezums		Zudumi	Pārklājamais laukums m <sup>2</sup> /litr		Materiālu patēriņš ltr/m <sup>2</sup>	
		%	slapjais µm	sausais µm	%	Teorētiski	Praktiski	Teorētiski	Praktiski
<b>Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C4, A4.14 sistēma. Eksploatācijas laiks M - 15 gadi</b>									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C <b>UNIVAN SX 100 QD</b>	70	214	150	0	4,667	4,667	0,214	0,214
2.	Poliuretāna segums uzklāšana pie -5°C <b>UNY MARINE PC SG</b>	59	85	50	0	11,800	11,800	0,085	0,085
	<b>KOPĀ</b>			<b>200</b>					<b>0,299</b>
<b>Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C4, A4.15 sistēma. Eksploatācijas laiks H - vairāk par 15 gadiem</b>									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C <b>UNIVAN SX 100 QD</b>	70	271	190	0	3,684	3,684	0,271	0,271
2.	Poliuretāna segums uzklāšana pie -5°C <b>UNY MARINE PC SG</b>	59	85	50	0	11,800	11,800	0,085	0,085
	<b>KOPĀ</b>			<b>240</b>					<b>0,356</b>

**PIEZĪMES:**

Piedāvājums ir dots bez zudumu aprēķina - teorētiskais.

Poliuretāna segumu toņi pieejami pēc RAL un CMP krāsu paletēm.

**TechLine SIA**

Duntes iela 11, Rīga, LV 1013

Tālr.: +371 67374434

e-pasts: info@techline.lv

www.techline.lv